

## **11-0130 Meesterklasse Aqua Trappenlak**

Versie 190523 : licht thixotrope, watergedragen trappenlak voor binnen op basis van polyurethaan emulsie technologie.

Voornaamste kenmerken : - licht thixotroop  
- snel drogend  
- reukarm  
- Slijt en krasvast  
- gemakkelijke verwerking  
- minder milieubelastend  
- goed reinigbaar

Toepassing : als minder milieubelastende, zijdematte trappenlak op een voorbehandelde ondergrond van hout.

Kleur(en) : wit en diverse kleuren

### Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Volume % vaste stof : ca. 38%

Dichtheid (S.G.) : ca. 1,29 gr/cm<sup>3</sup> (wit)

Glans : verfijnd zijdemat

Glansgraad : ± 30 GU (60°)

Afleveringsviscositeit : ca. 25-30 d' Pa's

Droging : - stofdroog : ca. 1½ uur  
- kleefvrij : ca. 3 uur  
- overschilderbaar : ca. 24 uur

Hechting : op voorbehandelde vetvrije geschuurde ondergrond, zeer goed.

Verdunning : zo nodig beperkt met water

Verwerking : kwast, een daarvoor geschikte roller

Verwerkingscondities : niet beneden 8°C lucht- en objecttemperatuur verwerken en een relatieve vochtigheid van maximaal 85%.

Ondergrond : Het beste resultaat wordt bereikt, indien wordt afgewerkt op een geslepen ondergrond.  
: Bij toepassing op eerder aangebrachte verflagen, adviseren wij deze goed te reinigen en ontvetten en daarna te schuren.

# NIVEAU

Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele en droge, vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 35 Mu	:	ca. 10,8 m <sup>2</sup> /liter
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad
VOS gehalte	:	groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Opmerking	:	vooraf goed oproeren.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.