



NIVEAU



PROFESSIONELE VERF

Technisch Informatieblad - Heavy Duty Varnish

Beschrijving

Polyvine Heavy Duty Varnish – Meubel- en Projectlak is een water- gedragen dispersie van cross linkende polyurethaan co polymeren met oppervlakte-actieve stoffen, wassen en reologie modificatoren.

Een ultraharde, hoogwaardige vernis die opdroogt tot een kristalheldere film voor binnen oppervlakken die een hoog beschermingsniveau vereisen, zoals werkbladen en intensief gebruikte oppervlakken. Dit product is niet brandgevaarlijk.

Ideaal voor houtoppervlakken, muurverf, tafels, boekenplanken, stoelen, bureaus, keukenkastjes en werkbladen. Biedt een extreem harde, heldere beschermlaag met hoge hitte-, water-, chemische- en slijtvastheid.

Na 16 uur uitharding bestand tegen zware slijtage.

Toepassing

Voor gebruik op: binnen hout, deuren, houten werkbladen, tafels, meubels, keukenkastjes, schappen, wandpanelen en meer. Geschikt voor woningen, hotels, winkels, restaurants en bars.

Let op: voor vloeren gebruik je de **Polyvine Heavy Duty Floor Varnish - Vloervernis**.

Beschikbare afwerkingen

Zijdeglans voor diepte en een zachte glans, Extra mat voor een volledig glansvrije afwerking.

Unieke verkooppunten

Zeer chemisch bestendig, uitharding in 16 uur, snelle droging en overschilderbaarheid, zeer vlek- en waterbestendig, hittebestendig, industriële afwerking.

Oppervlaktevoorbereiding

Alle oppervlakken moeten schoon zijn en vrij van stof, vuil, olie/hars en andere verontreinigingen.

Aanbrengen

Goed mengen (niet schudden), draai de verpakking meerdere keren om voor een gelijkmatige oplossing. Zorg dat het oppervlak vrij is van vet, was of poetsmiddel. Indien water is gebruikt op kaal hout: oppervlak schuren en stofvrij maken.

Aanbrengen met een synthetische verniskwast van Polyvine, conventionele of HVLP-spuit, of lakroller. Let op: bij rollen kan structuurvorming optreden en luchtballen

Productinformatie juli 2025



NIVEAU



PROFESSIONELE VERF

ontstaan bij te veel druk. Breng 2 tot 3 dunne lagen aan. Op poreuze ondergronden eerste laag verdunnen met 10% water. Voor duurzame matte afwerking: 2 lagen zijdeglans + 1 laag extra mat. Niet aanbrengen onder 8°C of boven 30°C.

Let op

Extra mat zuinig en goed uitstrijken. Test altijd op een klein oppervlak vooraf. Vermijd verwerking bij hoge temperatuur of direct zonlicht – beïnvloedt droogtijd. Niet onderdompelen in water. Test compatibiliteit vooraf. Niet geschikt voor buitengebruik. Gemorste vloeistof direct verwijderen; langdurige inwerking kan vlekken veroorzaken. Weekmakers uit o.a. tapijtonderlagen, meubelpoten en lijmen kunnen verzachting of verkleuring geven. Het uiterlijk varieert per ondergrond en aantal lagen.

Voorbehandeling bij eikenhout

Eikenhout bevat van nature looizuren die bij water- gedragen producten vlekken kunnen veroorzaken. Om dit te voorkomen, adviseren wij één laag **Polyvine Multi-Surface Lacquer**, verdund met 10% water, als hechtprimer. Dit voorkomt doorbloeden en zorgt voor een gelijkmatige zuiging van de ondergrond. Laat drogen, schuur licht op en breng vervolgens de afwerklaag aan.

Verbruik

15–20 m² per liter, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

Aantal lagen

Zie 'Aanbrengen'. Over het algemeen 2-3 lagen.

Droogtijd en uitharding

Droogtijd: 45 minuten

Overschilderbaar: na 2 uur

Volledig uitgehard: tot 5 dagen bij 20°C

Verpakking

100ml, 500ml, 1L, 4L (kunststof verpakking).

Opslag

Bewaren in afgesloten verpakking op een koele, droge plaats, uit de zon. Lang houdbaar indien goed gesloten.

Gezondheid, veiligheid en milieu

Productinformatie juli 2025



NIVEAU



P R O F E S S I O N E L E V E R F

Niet gevaarlijk. Buiten bereik van kinderen houden. Contact met ogen: spoelen met warm water. Bij inslikken direct medisch advies inwinnen. Niet in het riool lozen; afvoeren via een inzamelpunt voor chemisch afval.

Reiniging

Apparatuur reinigen met water en zeep vóór droging. Overtollig product verwijderen met een vochtige doek. Uitgeharde resten kunnen worden verwijderd met **Polyvine Verf- en Vernisverwijderaar**.

Verwijderen

Afvoeren via speciale afvalfaciliteiten. Niet lozen in riool of oppervlaktewater.

Opmerking

De informatie is naar beste weten samengesteld. Gebruiker is verantwoordelijk voor juiste toepassing. Altijd vooraf testen en instructies op etiket en veiligheidsbladen lezen.



Productinformatie juli 2025