

NIVEAU PU MATGLANS

Omschrijving	1-komponenten matglanzende transparante houtafwerking voor binnen op basis van speciale PU versterkte alkydharsen.
Toepassing	Bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk.
Kenmerken	Optimale houtbeschermend Goede elasticiteit Uitstekende watervastheid Uitstekende doordroging De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort geaccentueerd.
Kleur	Lichte en donkere kleuren.
Glans	Matglans
Basisgegevens	Dichtheid : ca. 1.02 kg/l volume-vaste stofgehalte : ca. 45 % verdunner : 9008 stofdroog : 3,5 uur overschilderbaar na minimaal: 24 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 70 micrometer.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10 °C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	bij 30 micrometer, droge laagdikte : 16,6 m ² /l bij 40 micrometer, droge laagdikte : 12,5 m ² /l

NIVEAU PU MATGLANS

Verwerking

kwast en roller

verdunning : 9008
percentage : ca. 5-10 %

Blanke lak C-40 dient te worden verwerkt met een zachte langharige kwast bij een temperatuur van min. 8°C. Het is aan te bevelen als eerste laag op kaal hout ca. 10% te verdunnen.

Reinigen gereedschap : Terpentine

Verpakkingen : 0,25, 1 liter.

Droging

Bepaald bij 30 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50 %.

stofdroog : 3,5 uur
kleefvrij : 5 uur
hanteerbaar :10 uur
overschilderbaar :24 uur
doorgehard : niet van toepassing

Onderhoud

Afhankelijk van de toestand van het werk het behandelde houtwerk goed reinigen en schuren. Eventuele gebreken herstellen en het gehele werk behandelen met NIVEAU PU Multiprimer. Om het transparante karakter ook op lange termijn te waarborgen, verdient het aanbeveling voor onderhoud lichte kleuren te gebruiken. Het verdient aanbeveling eenmaal in de 2-3 jaar aan te brengen.

Algemeen

Vornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

17 mei 2020

Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.

Patent Niveau BV, 3953HA Maarsbergen

Tel: 0343 70 37 57

e-mail: info@niveau-vbs.nl



