



OMSCHRIJVING

Hoogglanzende aflak voor buitentoepassing op basis van een met siliconen gemodificeerde alkydhars. Voldoet aan de 2010 VOS wetgeving.

TOEPASSING

Voor het afschilderen van voorbehandelde metalen- en houten ondergronden.

KENMERKEN

Zeer goede vloe-eigenschappen. Uitstekende hechting op alkydharsgrond- en deksverven. Uitstekende buitenduurzaamheid, afhankelijk van de kwaliteit van de constructie en ondergrond. De onderhoudscyclus is doorgaans 6-7 jaar. Is door zijn lange levensduur uitstekend geschikt voor toepassing in onderhoudssystemen voor buiten. Bevat minder dan 300 gram VOS per liter.

KLEUR

Standaardkleuren, andere kleuren op aanvraag.

GLANS

Hoogglanzend.

BASISGEGEVENS

Dichtheid:	ca. 1,22 kg/l
Volumevaste stofgehalte:	ca. 58 %
Verdunner:	9008
Stofdroog:	ca. 3 uur
Overschilderbaar na minimaal:	ca. 16 uur
Overschilderbaar maximaal:	onbeperkt met zichzelf en alkydharsverven

De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. De droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 50 micrometer.

HOUDBAARHEID

Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.

CONDITIES

De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.

VERBRUIK

Bij 30 micrometer, droge laagdikte: 16 m²/l
Bij 40 micrometer, droge laagdikte: 14 m²/l



VERWERKING

Kwast en Roller:

Verdunning: 9008
Percentage: ca. 5-10%

Luchtspuit:

Verdunning: 9011
Percentage: ca. 15-25%
spuitdruk: min. 3 - 5 bar
nozzle: min. 1,5 - 2 mm

Reinigen kwast: verdunner 9008
Verpakkingen: 0,5 en 1 liter

DROGING

Bepaald bij 50 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50 %.

Stofdroog: ca. 3 uur
Kleefvrij: ca. 5 uur
Hanteerbaar: ca. 6 uur
Overschilderbaar: ca. 16 uur
Doorgehard: ca. 124 uur

ALGEMEEN

Voor genoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkbild geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkbild, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd.

Patent Niveau B.V.

Haarbos 1
3953 HA Maarsbergen
Nederland
T 0343 – 70 37 57
info@niveau-vbs.nl
<https://www.verfvanniveau.nl/>