

Omschrijving: Boerengroen geeft buitenhoutwerk een zeer goede bescherming en een fraai uiterlijk, waarbij de diepgroene kleur de houtstructuur accentueert. Kan zowel op nieuw onbehandeld hout als geïmpregneerd hout worden toegepast. Boerengroen dringt diep in het hout, is vochtregulerend en bladdert niet. Voor buiten

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen met een kwast/borstel (grote oppervlakken narollen met een lakroller). Voor maximale indringing de 1e laag op onbehandeld hout verdunnen met max. 5% terpentine/white spirit, de 2e en 3e laag niet verdunnen. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Op onbehandeld hout 3 lagen, bij onderhoud 2 lagen aanbrengen.

Verbruik: Ca. 12 m² /liter per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 4 uur.

Overschilderbaar na ca. 18 uur.

SYSTEEM OPBOUW

Ondergrond: Moet draagkrachtig, schoon, droog, stof-en vetvrij zijn. Slecht hechtende beitslagen afkrabben of kaalschuren en indien nodig behandelen met een houtvulstof.

Voorbehandeling

Onbehandeld hout: ontvetten met water en ammoniak (merbau en meranti met thinner), scherpe kanten iets afronden, licht schuren en stofvrij maken.

Verflagen in goede staat: ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

Slechte verflagen: verwijderen met afbijtmiddel, door afbranden of afkrabben en behandelen als onbehandeld hout.

Oude acrylverflagen (waterverdunbaar): verwijderen en behandelen als onbehandeld hout.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Glycerophthalaatharsen

Pigmenten: kleurpigmenten

Oplosmiddel: White spirit

Vaste bestanddelen: 40% in volume

S.G.: Ca. 1,03 g/ml

Viscositeit: ICI Rotothinner 6-7 Poise @ +20°C

Maalfijnheid: 15 Micron

Aanbevolen laagdikte: 3 x 35 Micron (droog), bij rendement van 12m²/ltr

Glansgraad: Glanzend. 60-70% met glansmeter Gardner 60°

Tint: BOERENGROEN

Verdunning: White spirit

Vlampunt: 39°C

Gevarenklasse: Zie veiligheidsblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: White spirit of kwastenreiniger

Prestaties: Microporeus: vochtdoorlatend, laat het hout ademen.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.